

Дата выпуска

26-01-2012

Версия

15 - 21/04/2022


**ГРУППА
ЛИНИЯ**

СТЕНЫ И ПОТОЛКИ / СИСТЕМЫ ОКРАШИВАНИЯ

MONTOMIX

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА

Специальная юбилейная серия продукта, приуроченная к 50-летию фабрики Monto. Краска с ароматами леса и тропических фруктов. Высокоэффективная краска с отличным балансом стойкости, нанесения, укрывистости и расхода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В помещении/на открытом воздухе

Стены и потолки

Цементные растворы

Бетон

Кирпич

Штукатурка, готеле

Гипсокартон (гипсокартон): ДВП

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Ароматизированная краска

Не разбрызгивается

- Степень блеска: матовая (согласно UNE-EN 13300, коэффициент отражения при 85° < 10)
- Сертификация еврокласса в соответствии с нормой UNE EN 13501-1:07:B-s1-d0
- Моющаяся: класс 1 (в соответствии со стандартом UNE-EN 13300)
- Содержит противогрибковые добавки
- Укрывистость: Класс 1 для производительности 5 м²/л (в соответствии со стандартом UNE-EN 13300). Эта информация может варьироваться в зависимости от выбранного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	OVALDINE MATE 50 BLANCO
Финишный эффект	матовый
Удельный вес	1,42± 0,05 кг/л
Вязкость	80 +/- 10 PO
Твердые вещества по объему	40± 1
Твердые вещества по весу	58± 1
VOC (ЛОС)	Кат. а/BA 75/30 (2007/2010):2,29 г/л
Прибл. расход в 1 слой	14-16 м ² /л
Высыхание на отлип	(20°C отн.влажность: 60%) 1 ч
Высыхание до перекрашивания	(20°C отн.влажность: 60%) 3-4 ч
Цвета	Белый BLC база, BL (белая база), IN (средняя база), TR (прозрачная база), AM база и RO база для колеровки

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Новые основания

Цементные и бетонные растворы:

Дата выпуска

26-01-2012

Версия

15 - 21/04/2022

1. Дождитесь полного высыхания основания (минимум 30 дней).
2. Удалите высолы с помощью струйной мойки.
3. Нейтрализуйте щелочные поверхности.
4. Отшлифуйте глянцевые и полированные поверхности, чтобы сделать их более шероховатыми.
5. Очистите поверхность от посторонних материалов.
6. Укрепите рыхлые основания с помощью грунтов Emulsión Fijadora или Fijamont.
7. Отремонтируйте дефекты основания (см. семейство 6)

Гипс, штукатурка, оштукатуренный кирпич:

1. Дождитесь полного высыхания (макс. влажность 20%).
2. Очистите поверхность от посторонних материалов.
3. Удалите высолы с помощью струйной мойки.
4. Отрегулируйте абсорбцию поверхности с помощью герметика, закрепителя или разбавленного слоя продукта.
5. Отшлифуйте полированные поверхности, чтобы сделать их более шероховатыми.
6. Укрепите рыхлые основания с помощью грунтов Emulsión Fijadora или Fijamont.
7. Отремонтируйте дефекты основания (см. семейство 6)

Перегородки из гипсокартона:

1. Провести общую шлифовку швов и мест крепления шпаклевки.
2. Затем очистите их, чтобы убедиться, что на основании нет пыли, жира и других загрязнений.
3. Для нанесения на цветные плиты, которые склонны к образованию пятен, используйте Montoplac Stain-Resistant Sealer.

Восстановление и техническое обслуживание

1. Полностью удалите старую краску в плохом состоянии или с плохой адгезией.
2. Глянцевые поверхности необходимо разбавлять для обеспечения хорошей адгезии.
3. На окрашенных поверхностях убедитесь, что краска прочная и хорошо держится. Необходимо установить технические параметры красок, чтобы избежать возможных несовместимостей. Пыль и грязь также должны быть устранены перед повторной покраской.
4. Нанесите шпатлевку (Plasmont) на дефекты поверхности.
5. Предварительно обработайте заплесневевшие стены средством Montolimp.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**Указания по применению**

- Перемешайте продукт до идеально однородного состояния.
- Наносите на чистые и сухие поверхности, удаляя загрязнения мыльным раствором. В случае сильного загрязнения рекомендуется использовать обезжиривающие или моющие средства.
- Наносите в соответствии с инструкциями, указанными в прилагаемой таблице Системы окрашивания.
- Не наносите продукт при температуре ниже 5° и на поверхности, подверженные яркому солнечному свету.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию во время сушки.
- Не наносите при относительной влажности выше 80%.
- Для идеальной отделки мы рекомендуем наносить краскопультом, но если вы используете валик, то он должен быть предназначен для лакирования.
- Не проводить влажную уборку окрашенной поверхности в течение первых 24 дней.
- Очистите инструменты водой сразу после использования.
- Никогда не наносите его на открытом воздухе, если ожидается дождь или высокий уровень влажности
- Для распыления с помощью безвоздушного оборудования используйте форсунки от 15 до 23 дюймов, давление ≈ 150 бар.

Растворитель для разбавления и очистки

Вода

Способ применения	Руководство по разбавлению
Кисть	0-5%
Валик	0-5%
Безвоздушное распыление	10-20%

СИСТЕМА**Процедуры в зависимости от типа поверхности**

	Грунт	Промежуточный слой	Финишный слой
Окрашенные интерьеры в хорошем состоянии			

MAX

STD Ovaldine Mate 50^a Aniversario
разбавл.

Ovaldine Mate 50^a Aniversario

Дата выпуска

26-01-2012

Версия

15 - 21/04/2022

Окрашенные интерьерные поверхности в изношенном состоянии

MAX	Удалить+ Fijador	Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario	Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario
STD	Удалить + Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario разбавл.		Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario

Проекты

MAX	Fijador	Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario	Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario
STD	Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario разбавл.		Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario

Гипсокартон

MAX	Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario разбавл.	Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario	Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario
STD	Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario разбавл.		Ovaldine Mate 50 ^a Aniversario

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не есть, не пить и не курить во время применения. При попадании в глаза обильно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не лить в стоки. Хранить продукт в сухом месте в герметично закрытом виде при температуре от 5 до 35°C. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальный рекомендуемый срок хранения: 24 месяца с момента изготовления в полностью закрытой оригинальной упаковке, в закрытом помещении и при температуре от 5° до 35°C. Информация, указанная здесь, основана на наших фактических знаниях, лабораторных испытаниях и с учетом практического использования в конкретных обстоятельствах. Поскольку невозможно дать точное описание для каждого вида и состояния окрашиваемых поверхностей, мы не можем гарантировать абсолютный результат при каждом конкретном использовании.

УПАКОВКА

0.75 л, 2.5 л, 4 л, 8 л, 12 л, 18.93 л